

平形パッド単体/PFG

形式番号 注) パッドのみの販売となります。

PFG - ①
1 - ②
N

①パッド径

1	φ1
1.5	φ1.5
2	φ2
3.5	φ3.5
5	φ5
6	φ6
8	φ8
10	φ10

②パッドゴム材質

N	NBR（ニトリルゴム）
S	シリコンゴム
U	ウレタンゴム
F	ふっ素ゴム
NE	導電性NBR（ニトリルゴム）
SE	導電性シリコンゴム

注) 上記以外の材質も製作いたします。
ご相談ください。

パッド標準仕様

記号	材質	硬度 (A/S)	使用温度範囲	色	体積抵抗率 注1、2
N	NBR（ニトリルゴム）	55	-26 ~ 120℃	黒	—
S	シリコンゴム	55	-60 ~ 250℃	白	—
U	ウレタンゴム	55	-20 ~ 75℃	青	—
F	ふっ素ゴム	70	-10 ~ 230℃	黒に白点	—
NE	導電性NBR（ニトリルゴム）	70	-26 ~ 120℃	黒に青点	$10^2 \sim 10^3 \ \Omega \cdot \text{cm}$
SE	導電性シリコンゴム	55	-60 ~ 250℃	黒に赤点	$10^2 \sim 10^4 \ \Omega \cdot \text{cm}$

注1) 体積抵抗率は導電性を表すもので、 cm^3 当たりの抵抗値を表す。

注2) 当社指定テストピースでの測定値です。

外形寸法図

(mm)

